

# START BAND

CE  
EN 13984

## PROFILO IMPERMEABILIZZANTE AD ELEVATA RESISTENZA MECCANICA



COMPATIBILITY



DAMP  
PROOF



ELASTIC

### ELASTICITÀ

Grazie alla sua elasticità, è estremamente facile da installare anche attorno agli angoli ed è resistente in caso di perforazioni o fissaggio meccanico.

### DURABILITÀ

È compatibile con il bitume, non si degrada ed è resistente ai raggi UV. È resistente all'usura da camminamento e alle basse temperature.

## COMPOSIZIONE

supporto: gomma sintetica a base di EPDM



1 START BAND



2 START BAND ADHESIVE

## DATI TECNICI

Proprietà	normativa	valore	USC units
Trasmissione del vapore d'acqua (Sd)	EN ISO 12572	40 m	0.09 US Perm
Fattore di resistenza al vapore ( $\mu$ )	EN 1931	50000	200 MN-s/g
Resistenza a trazione	DIN 53504	$\geq 7,0$ MPa	-
Allungamento	DIN 53504	$\geq 300\%$	-
Resistenza a lacerazione del chiodo	DIN 53504	$\geq 10$ kN/m	$\geq 2.25$ lbf/in
Impermeabilità all'acqua	EN 1928	conforme	-
Durabilità:			
- impermeabilità dopo invecchiamento artificiale	EN 1296/EN 1928	conforme	-
- in presenza di alcali	EN 1847/EN 12311-2	npd	-
Reazione al fuoco	EN 13501-1	classe E	-
Resistenza alla temperatura	-	-30/+75 °C	-22/+167 °F
Temperatura di applicazione	-	-10/+35 °C	+14/+95 °F

Stoccare il prodotto in un luogo asciutto e al coperto.

Classificazione del rifiuto (2014/955/EU): 17 02 03.

## CODICI E DIMENSIONI

	CODICE	B	s	L	B	s	L	
		[mm]	[mm]	[m]	[in]	[mil]	[ft]	
1	START100	100	0,8	20	3.9	32	66	12
	START150	150	0,8	20	5.9	32	66	8
	START200	200	0,8	20	7.9	32	66	5
	START250	250	0,8	20	9.8	32	66	5
2	STARTA120	120	0,8	20	4.7	32	66	12
	STARTA160	160	0,8	20	6.3	32	66	3

## CAMPI APPLICATIVI



## PRODOTTI CORRELATI



CUTTER  
pag. 394



PRIMER SPRAY  
pag. 112



HAMMER STAPLER 22  
pag. 396



DOUBLE BAND  
pag. 68



### AMPIA GAMMA, ANCHE ADESIVO

Disponibile anche in versione adesiva (STARTA120 e STARTA160), ideale nell'applicazione abbinata al prodotto ALU START, per un attacco a terra infallibile.

### SICUREZZA

Nel tempo protegge i muri e le pareti di fondazione dall'umidità ascendente, anche a temperature estreme. Adatto anche come generico tagliamuro.