

LEVEL BAND



BANDĂ DE ETANȘARE LA UMIDITATE, SIGILANTĂ, PENTRU SUBSTRATURI

IMPERMEABIL

Rezistă în mod eficient la umiditatea prin ascensiune capilară, permițând în același timp o bună etanșare la apă, aer și vânt.

VERSATIL

Disponibilă în trei versiuni: ideal atât ca bandă de etanșare la umiditate, cât și pentru sigilarea îmbinărilor verticale perete-perete.



DATE TEHNICE




Proprietăți	standard	valoare	USC units
Rezistență la tracțiune MD/CD	EN 12311-2	$\geq 20/\geq 20$ N/mm ²	$\geq 2.9/\geq 2.9$ lbf/mil ²
Alungire MD/CD	EN 12311-2	$\geq 550/\geq 600$ %	-
Rezistență la perforare statică MD/CD	EN 12310-1	$\geq 120/\geq 120$ N/mm ²	$\geq 17.4/\geq 17.4$ lbf/mil ²
Rezistență la lovire	EN 12691	> 500 mm	-
Impermeabilitate la apă după îmbătrânire artificială	EN 1296 - EN 1931	conform	-
Impermeabilitate la apă	EN 1928	conform	-
Rezistență la vaporii de apă în prezența substanțelor alcaline	EN 1847 - EN 1931	conform	-
Flexibilitate la temperatură scăzută	EN 495-5	-30 °C	-22 °F
Rezistență la temperatură	-	-40/+90 °C	-40/+194 °F
Temperatură de depozitare ⁽¹⁾	-	+10/+25 °C	+50/+77 °F

⁽¹⁾Depozitați produsul într-un loc uscat și acoperit.

♻️ Clasificare a deșeurilor (2014/955/EU): 17 02 03.

CODURI ȘI DIMENSIUNI

COD	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	
1 LEVEL085	85	0,17	25	3.4	7	82	2
2 LEVEL125	125	0,17	25	4.9	7	82	2
3 LEVEL350	350	0,17	25	13.8	7	82	2



ADAPTABIL

Profilul din polietilenă, moale și elastic, permite aplicarea sa chiar și în prezența unor forme și colțuri complexe.

COST-PERMANȚĂ

Datorită alegerii materialelor și optimizării fazei de producție, se obține o soluție ce oferă un bun echilibru între performanțe și costuri.