

## TESNILNI TRAK ZA SPODNJI SLOJ

### NEPROPUSTEN

Učinkovito preprečuje dvig kapilarne vlage in hkrati zagotavlja dobro vodo- in zrakotesnost in zaščito pred vetrom.

### VSESTRANSKO

Na voljo je v treh različicah: idealen bodisi za izolacijo stika med spodnjim slojem kot tudi za zatesnitev navpičnih stikov stena-stena.



## TEHNIČNI PODATKI




| Lastnosti                                     | zakonodaja        | vrednost                              | USC units                                  |
|-----------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| Odpornost na nateg MD/CD                      | EN 12311-2        | $\geq 20/\geq 20$ N/mm <sup>2</sup>   | $\geq 2.9/\geq 2.9$ lbf/mil <sup>2</sup>   |
| Raztezek MD/CD                                | EN 12311-2        | $\geq 550/\geq 600$ %                 | -                                          |
| Odpornost na pretrg z žbljajem MD/CD          | EN 12310-1        | $\geq 120/\geq 120$ N/mm <sup>2</sup> | $\geq 17.4/\geq 17.4$ lbf/mil <sup>2</sup> |
| Odpornost na udarce                           | EN 12691          | > 500 mm                              | -                                          |
| Neprepustnost za vodo po umetnem staranju     | EN 1296 - EN 1931 | v skladu z                            | -                                          |
| Nepropustnost za vodo                         | EN 1928           | v skladu z                            | -                                          |
| Odpornost na vodno paro v prisotnosti alkalov | EN 1847 - EN 1931 | v skladu z                            | -                                          |
| Fleksibilnost pri nizki temperaturi           | EN 495-5          | -30 °C                                | -22 °F                                     |
| Odpornost na visoke temperature               | -                 | -40/+90 °C                            | -40/+194 °F                                |
| Temperatura skladiščenja <sup>(1)</sup>       | -                 | +10/+25 °C                            | +50/+77 °F                                 |

<sup>(1)</sup> Izdelek hranite v suhem, zaprtem prostoru.

♻ Razvrstitev odpadka (2014/955/EU): 17 02 03.

## KODE IN DIMENZIJE

| KODA       | B<br>[mm] | s<br>[mm] | L<br>[m] | B<br>[in] | s<br>[mil] | L<br>[ft] |  |
|------------|-----------|-----------|----------|-----------|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 LEVEL085 | 85        | 0,17      | 25       | 3.4       | 7          | 82        | 2                                                                                     |
| 2 LEVEL125 | 125       | 0,17      | 25       | 4.9       | 7          | 82        | 2                                                                                     |
| 3 LEVEL350 | 350       | 0,17      | 25       | 13.8      | 7          | 82        | 2                                                                                     |



### PRILAGODLJIV

Mehek in elastičen profil iz polietilena omogoča vgradnjo tudi na razčlenjenih oblikah in vogalih.

### STROŠEK-UČINEK

Zahvaljujoč izbiri materialov in optimizaciji v proizvodnji izbrana rešitev nudi dobro ravnovesje med zmogljivostjo in stroški.