

## BRTVENA ZIDNA BARIJERA ZA PODLOGE

### NEPROPUSNOST

Omogućuje učinkovitu otpornost na kapilarnost vlage pružajući istodobno dobru otpornost na vodu, zrak i vjetar.

### RAZNOVRSNOST

Proizvod je dostupan u trima inačicama: idealan je kao zidna barijera ili za brtvljenje okomitih spojeva zid-zid.



## TEHNIČKI PODATCI




| Svojstvo                                        | norma             | vrijednost                            | USC units                                  |
|-------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| Otpornost na vlak MD/CD                         | EN 12311-2        | $\geq 20/\geq 20$ N/mm <sup>2</sup>   | $\geq 2.9/\geq 2.9$ lbf/mil <sup>2</sup>   |
| Istezanje MD/CD                                 | EN 12311-2        | $\geq 550/\geq 600$ %                 | –                                          |
| Otpornost na cijepanje čavla, MD/CD             | EN 12310-1        | $\geq 120/\geq 120$ N/mm <sup>2</sup> | $\geq 17.4/\geq 17.4$ lbf/mil <sup>2</sup> |
| Otpornost na udare                              | EN 12691          | > 500 mm                              | –                                          |
| Vodonepropusnost nakon umjetnog starenja        | EN 1296 - EN 1931 | sukladno                              | –                                          |
| Vodonepropusnost                                | EN 1928           | sukladno                              | –                                          |
| Otpornost na vodenu paru u prisutnosti alkalija | EN 1847 - EN 1931 | sukladno                              | –                                          |
| Fleksibilnost pri niskim temperaturama          | EN 495-5          | -30 °C                                | -22 °F                                     |
| Otpornost na temperaturu                        | –                 | -40/+90 °C                            | -40/+194 °F                                |
| Temperatura skladištenja <sup>(1)</sup>         | –                 | +10/+25 °C                            | +50/+77 °F                                 |

<sup>(1)</sup> Skladištite proizvod na suhom i pokrivenom mjestu.

♻ Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 17 02 03.

## KODOVI I DIMENZIJE

| KOD        | B<br>[mm] | s<br>[mm] | L<br>[m] | B<br>[in] | s<br>[mil] | L<br>[ft] |  |
|------------|-----------|-----------|----------|-----------|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 LEVEL085 | 85        | 0,17      | 25       | 3.4       | 7          | 82        | 2                                                                                     |
| 2 LEVEL125 | 125       | 0,17      | 25       | 4.9       | 7          | 82        | 2                                                                                     |
| 3 LEVEL350 | 350       | 0,17      | 25       | 13.8      | 7          | 82        | 2                                                                                     |



### PRILAGODLJIVO

Mekanim i elastičnim polietilenskim profilom omogućuje se polaganje čak i kada su prisutni složeni oblici i kutovi.

### CIJENA-SVOJSTVA

Zahvaljujući odabiru materijalā i optimizaciji proizvodnje dobiva se rješenje kojim se pruža dobar omjer izvedbe i troškova.