

TERRA BAND UV

BUTILNA LJEPLJIVA VRPICA



NAIL
SEALING



DURABILITY



100% UV
RESISTANCE



STRONG

TERASE I FASADE

Idealna za zaštitu letava od vode i UV zračenja. Može se upotrebljavati za terase i fasade, osigurava zaštitu u trajnost drvenih letava.

TRAJNA STABILNOST NA UV ZRAKE

Potporom od ojačanog aluminijskog filma i butilnom formulacijom omogućuje se izvrsna trajnost čak i u uvjetima toplinskog naprezanja (*stress*) i kontinuiranog izlaganja ultraljubičastom (UV) zračenju

SASTAV

- 1 potpora: film od ojačanog aluminijskog antracitne boje otporan na ultraljubičasto (UV) zračenje
- 2 ljepilo: siva butilna ljepljiva smjesa (*compound*)
- 3 sloj za odvajanje: film od materijala PE



TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	norma	vrijednost	USC units
Debljine	–	8 mm	31 mil
Početna dodirna ljepljivost (tack) +23/+5 °C	ASTM D 2979	7,2/13 N	1.6/2.9 lbf
Sila prijanjanja na čelik pri 180°	ASTM D 1000	20 N/10 mm	11.42 lbf/in
Okomito pomicanje	ISO 7390	0 mm	–
Otpornost na vlak MD/CD	EN 12311-1	185/200 N/50 mm	21.13/22.84 lbf/in
Istezanje MD/CD	EN 12311-1	10/20 %	–
Faktor otpornosti na vodenu paru (μ)	UNI EN 1931	2720000	10880 MN-s/g
Reakcija na požar	EN 13501-1	razred E	–
Otpornost na temperaturu	–	-40/+100 °C	-40/+212°F
Temperatura primjene ⁽¹⁾	–	+0/+40 °C	+32/104 °F
Vodonepropusnost	–	sukladno	–
Otpornost na ultraljubičaste (UV) zrake	–	trajno	–
Temperatura skladištenja ⁽²⁾	–	+5/+40 °C	+41/104 °F
Francusko razvrstavanje HOS-a (VOC-a)	ISO 16000	A+	–
Emisije HOS-a (VOC-a)	EN 16516	iznimno niske	–
Prisutnost otapalā	–	ne	–

⁽¹⁾Na suhoj potpori i pri temperaturi > 0 °C. Na površini ne smije biti kondenzata ili mraza.




⁽²⁾Skladištite proizvod na suhom i pokrivenom mjestu najduže 12 mjeseci.

♻ Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 08 04 10.

KODOVI I DIMENZIJE

KOD	B [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	
TERRAUUV75	75	10	3.0	33	8
TERRAUUV100	100	10	3.9	33	6
TERRAUUV200	200	10	7.9	33	4
TERRAUUV400	400	10	15.8	33	2

PODRUČJA PRIMJENE




ASORTIMAN PROIZVODA



TERRAUV75




TERRAUV100



TERRAUV200



TERRAUV400



SAMOSTALNO SE ZABRTVLJUJE I MOŽE SE MODELIRATI

Mekana traka koja se može jednostavno obraditi. Smjesa se zatvara na perforacijama i ostaje savršeno vodonepropusna da je brtvljenje idealno i ispod platforme.

OTPORNO

Zahvaljujući ojačanom aluminijskom filmu, proizvod ima izvrsna mehanička svojstva i otporan je na kidanja.