

TERRA BAND UV

ASFALTOVÁ LEPICÍ PÁSKA



NAIL
SEALING



DURABILITY



100% UV
RESISTANCE



STRONG

TERASY A FASÁDY

Ideální na ochranu lišt před vodou a UV zářením. Lze použít jak na terasách, tak na fasádách, zajišťuje a trvanlivost dřevěných prvků.

UV STABILNÍ

Zesílený hliníkový podklad a butylové složení zaručují vynikající trvanlivost i v podmínkách tepelného namáhání a nepřetržitého vystavení UV záření.

SLOŽENÍ

- 1 **podklad:** fólie ze zesíleného hliníku antracitové barvy, stabilní vůči UV záření
- 2 **lepidlo:** šedá butylová lepicí směs
- 3 **separační vrstva:** fólie z PE



TECHNICKÉ PARAMETRY

Vlastnosti	norma	hodnota	USC units
Tloušťka	-	8 mm	31 mil
Počáteční lepidlost +23/+5 °C	ASTM D 2979	7,2/13 N	1.6/2.9 lbf
Adhezní síla na oceli při 180 °	ASTM D 1000	20 N/10 mm	11.42 lbf/in
Svislý smyk	ISO 7390	0 mm	-
Pevnost v tahu MD/CD	EN 12311-1	185/200 N/50 mm	21.13/22.84 lbf/in
Prodloužení MD/CD	EN 12311-1	10/20 %	-
Faktor odolnosti proti vodní páře (μ)	UNI EN 1931	2720000	10880 MN-s/g
Reakce na oheň	EN 13501-1	třída E	-
Teplotní odolnost	-	-40/+100 °C	-40/+212 °F
Teplota aplikace ⁽¹⁾	-	+0/+40 °C	+32/104 °F
Nepropustnost pro vodu	-	vyhovující	-
Odolnost proti UV záření	-	trvalá	-
Skladovací teplota ⁽²⁾	-	+5/+40 °C	+41/104 °F
Francouzská klasifikace VOC	ISO 16000	A+	-
Emise VOC	EN 16516	velmi nízké	-
S rozpouštědly	-	ne	-

⁽¹⁾Na suchém podkladu a při teplotě > 0 °C. Je třeba zajistit, aby se na povrchu nevytvářel kondenzát nebo námraza.



⁽²⁾Skladujte výrobek na suchém a krytém místě max. 12 měsíců.

Klasifikace odpadu (2014/955/EU): 08 04 10.

KÓDY A ROZMĚRY

KÓD	B [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	
TERRAUV75	75	10	3.0	33	8
TERRAUV100	100	10	3.9	33	6
TERRAUV200	200	10	7.9	33	4
TERRAUV400	400	10	15.8	33	2

OBLASTI POUŽITÍ




SORTIMENT



TERRAUV75




TERRAUV100



TERRAUV200



TERRAUV400



SAMOTĚSNICÍ A TVÁRNÁ

Měkká a snadno zpracovatelná páska. Směs vyplní veškeré díry a zároveň nepropouští vodu, díky čemuž je ideální i pro utěsnění trámu.

ODOLNÁ

Díky zesílené hliníkové fólii má vysoce nadstandardní mechanické vlastnosti a je odolná vůči protržení.