

MS SEAL



MS ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΒΑΦΟΜΕΝΟ

Υπερεπικάλυψη με υδροχρώματα που χρησιμοποιούνται συνήθως στις κατασκευές.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ

Το MS SEAL, καθαρό, ενός συστατικού, με σχεδόν μηδενική συστολή και υψηλή ελαστικότητα, προσφέρει μια εναλλακτική λύση για τη διασφάλιση της στεγανότητας στον αέρα στην περίπτωση ορατής σφράγισης ακόμη και συνδέσμων που υπόκεινται σε κίνηση.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ιδιότητες	ονομαστική	τιμή	USC units
Ταξινόμηση	EN 15651-1	F-EXT/INT-CC ⁽¹⁾	-
Πυκνότητα	-	1,5 g/mL	12.5 lb/gal
Ανθεκτικότητα	EN 15651	υπέρβαση	-
Χρόνος επιφανειακής διασταυρούμενης ζεύξης 20 °C/50% RH	-	περ. 20 min	-
Ταχύτητα σκλήρυνσης 20 °C/50% RH	-	2,5 mm/24 h	0.1 in/24 h
Αντοχή στη θερμοκρασία	-	-40/+100 °C	-40/+121 °F
Θερμοκρασία εφαρμογής (φυσίγγιο, περιβάλλον και υποστήριγμα)	-	+5/+35 °C	+41/+95 °F
Σκληρότητα Shore A	DIN 53505	25	-
Επιμήκυνση σε θραύση	ISO 8339	400%	-
Επιμήκυνση σε εφελκυσμό μετά από βύθιση στο νερό	ISO 10590	καμία υποχώρηση	-
Ιδιότητα εφελκυσμού υπό παρατεταμένη προένταση στους -30 °C	EN ISO 8340	καμία υποχώρηση	-
Ελαστική επιστροφή	ISO 7389	> 70%	-
Αντοχή στην κύλιση	ISO 7390	≤ 3 mm	≤ 0.12 in
Αντίδραση στη φωτιά	EN 13501-1	κατηγορία E	-
Εκπομπές VOC	EN 16516	πολύ χαμηλές	-
Ταξινόμηση VOC Γαλλίας	ISO 16000	A+	-
Θερμοκρασία αποθήκευσης ⁽²⁾	-	+5/+25 °C	+41/+77 °F

⁽¹⁾Μη δομικό στεγανωτικό για στοιχεία πρόσοψης, για εξωτερικές και εσωτερικές χρήσεις, ακόμη και σε περιοχές με ψυχρά κλίματα.


⁽²⁾Αποθηκεύστε το προϊόν σε στεγνό, καλυμμένο σημείο. Ελέγξτε ημερομηνία παραγωγής που αναγράφεται στο φυσίγγιο.

Ταξινόμηση αποβλήτων (2014/955/EE): 08 04 10.

Το δελτίο δεδομένων ασφαλείας EUH210 διατίθεται κατόπιν αιτήματος. EUH212 Προσοχή! Κατά τη διάρκεια της χρήσης μπορεί να σχηματιστούν επικίνδυνες αναπνεόμενες σκόνης. Αποφεύγετε την εισπνοή σκόνης. EUH208 Περιέχει CAS 1760-24-3 και CAS 2768-02-7. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	περιεχόμενο [mL]	περιεχόμενο [US fl oz]	χρώμα	έκδοση	
MSSEALWHI600	600	20.29	λευκό	μαλακό φυσίγγιο	12
MSSEALGRE600	600	20.29	γκρι	μαλακό φυσίγγιο	12



ΑΝΤΟΧΗ

Εξαιρετική αντοχή στη γήρανση και τις υπεριώδεις ακτίνες. Κατατάσσεται ως μη δομικό στεγανωτικό για στοιχεία πρόσοψης, για εξωτερικές και εσωτερικές χρήσεις, ακόμη και σε περιοχές με ψυχρά κλίματα (τύπος F-EXT-INT-CC) σύμφωνα με το πρότυπο EN 15651-1.

ΑΣΦΑΛΗΣ

Γενικό στεγανωτικό ενός συστατικού ιδανικό για κόλληση και σφράγιση των πιο συνηθισμένων δομικών υλικών. Κατάλληλο επίσης για τη σφράγιση τοίχων ή δαπέδων χώρων που προορίζονται για την επεξεργασία ή την προετοιμασία προϊόντων τροφίμων.