


## HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE PRO ZÁKLADY ZAJIŠŤUJÍCÍ OCHRANU PROTI TERMITŮM

### SLOŽENÍ

- ① jedna vrstva: nízkohustotní fólie z PE



### TECHNICKÉ PARAMETRY

| Vlastnosti                               | norma                | hodnota                                       | USC units                           |
|------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|
| Gramáž                                   | EN 1849-2            | 150 g/m <sup>2</sup>                          | 0.49 oz/ft <sup>2</sup>             |
| Tloušťka                                 | EN 1849-1            | 0,15 mm                                       | 6 mil                               |
| Pevnost v tahu MD/CD                     | EN 12311-1           | 10/10 N/10 mm                                 | 5.7/5.7 lbf/in                      |
| Prodloužení MD/CD                        | EN 12311-1           | 200/50 %                                      | -                                   |
| Odolnost vůči proděravění hřebíkem MD/CD | EN 12310-1           | 40/40 N                                       | 9/9 lbf                             |
| Odolnost vůči statické zátěži            | -                    | 5 N                                           | 1.12 lbf                            |
| Odolnost proti nárazu                    | EN 12691             | 200 mm                                        | 7.87 in                             |
| Nepropustnost pro vodu                   | EN 1928              | vyhovující                                    | -                                   |
| Nepropustnost pro vodu:                  |                      |                                               |                                     |
| - za výskytu zásad                       | EN 1847/EN 1928      | vyhovující                                    | -                                   |
| - po procesu umělého stárnutí            | EN 1296/EN 1928      | vyhovující                                    | -                                   |
| Reakce na oheň                           | EN 13501-1           | třída F                                       | -                                   |
| Tepelná odolnost                         | -                    | -40/80 °C                                     | -40/176 °F                          |
| Odolnost proti průchodu vzduchu          | EN 12114             | < 0,02 m <sup>3</sup> /(m <sup>2</sup> h50Pa) | < 0.001 cfm/ft <sup>2</sup> at 50Pa |
| Tepelná vodivost (λ)                     | -                    | 0,4 W/(m·K)                                   | 0.23 BTU/h·ft·°F                    |
| Měrné teplo                              | -                    | 1800 J/(kg·K)                                 | -                                   |
| Hustota                                  | -                    | cca 1000 kg/m <sup>3</sup>                    | cca 62 lbm/ft <sup>3</sup>          |
| Účinek proti termitům                    | FCBA (401/10/222F/d) | > 20 let                                      | -                                   |

Klasifikace odpadu (2014/955/EU): 17 02 04.

### KÓDY A ROZMĚRY

| KÓD      | role<br>[m] | H<br>[m] | L<br>[m] | A<br>[m <sup>2</sup> ] | H<br>[ft] | L<br>[ft] | A<br>[ft <sup>2</sup> ] |    |
|----------|-------------|----------|----------|------------------------|-----------|-----------|-------------------------|----|
| TERMI150 | 1,0 x 12,5  | 3        | 25       | 75                     | 10        | 82        | 807                     | 48 |

## ■ DOPORUČENÍ TÝKAJÍCÍ SE APLIKACE



**3a** SUPRA BAND, BUTYL BAND, OUTSIDE GLUE

**3b** ROTHOBLAAS TAPE

**4a** OUTSIDE GLUE, SUPRA BAND, BUTYL BAND  
FLY, FLY SOFT

**4b** PRIMER, PRIMER SPRAY  
ROLLER