

MS SEAL

POLYMEROVÝ TĚSNICÍ PROSTŘEDEK MS O VYSOKÉ PRUŽNOSTI

LAKOVATELNÝ

Lze jej pokrýt hydroizolačními nátěry běžně používanými ve stavebnictví.

EFEKTIVNÍ

MS SEAL, čistý, jednosložkový, prakticky bez smršnění a s vysokou elasticitou, nabízí alternativu pro zajištění vzduchotěsnosti v případě viditelného utěsnění i pohyblivých spár.



TECHNICKÉ PARAMETRY

Vlastnosti	norma	hodnota	USC units
Klasifikace	EN 15651-1	F-EXT/INT-CC ⁽¹⁾	-
Hustota	-	1,5 g/mL	12.5 lb/gal
Trvanlivost	EN 15651	splněná	-
Doba povrchového sítkování při 20 °C/50% RH	-	cca 20 min	-
Rychlost vytvrzení při 20 °C / 50% RH	-	2,5 mm/24 h	0.1 in/24 h
Teplotní odolnost	-	-40/+100 °C	-40/+121 °F
Teplota aplikace (kartuše, okolí a podklad)	-	+5/+35 °C	+41/+95 °F
Tvrdost Shore A	DIN 53505	25	-
Prodloužení při přetržení	ISO 8339	400 %	-
Prodloužení v tahu po ponoření do vody	ISO 10590	bez chyb	-
Tahové vlastnosti při dlouhodobém předpětí při -30°C	EN ISO 8340	bez chyb	-
Návrat do původní polohy	ISO 7389	> 70%	-
Pevnost ve smyku	ISO 7390	≤ 3 mm	≤ 0.12 in
Reakce na oheň	EN 13501-1	třída E	-
Emise VOC	EN 16516	velmi nízké	-
Francouzská klasifikace VOC	ISO 16000	A+	-
Skladovací teplota ⁽²⁾	-	+5/+25 °C	+41/+77 °F

⁽¹⁾Nekonstrukční těsnicí prostředek pro prvky fasády k venkovnímu i vnitřnímu použití, a to i v oblastech s chladným podnebím.


⁽²⁾Skladujte na suchém a krytém místě. Zkontrolujte datum výroby uvedený na kartuši.

Klasifikace odpadu (2014/955/EU): 08 04 10.

EUH210 Na požádání k dispozici bezpečnostní list. EUH212 Varování! Při používání se může tvořit nebezpečný vdechovatelný prach. Vyvarujte se vdechování prachu. EUH208 Obsahuje CAS 1760-24-3 a CAS 2768-02-7. Může vyvolat alergickou reakci.

KÓDY A ROZMĚRY

KÓD	objem [mL]	objem [US fl oz]	barva	verze	
MSSEALWHI600	600	20.29	bílá	měkká kartuše	12
MSSEALGRE600	600	20.29	šedá	měkká kartuše	12



VÝKONNOST

Skvělá odolnost proti opotřebení a UV paprskům. Klasifikován jako nekonstrukční těsnicí prostředek pro prvky fasády k venkovnímu i vnitřnímu použití, a to i v oblastech s chladným podnebím (typ F-EXT-INT-CC) podle EN 15651-1.

BEZPEČNÝ

Jednosložkový univerzální těsnicí prostředek určený k přilepení a utěsnění nejběžnějších stavebních materiálů. Vhodný i k utěsnění stěn nebo podlah v místnostech, kde se zpracovávají nebo připravují potraviny.